



Pasivátor IKD

pasivace litiny a železa po odmaštění

- ❖ **Charakteristika:** pasivační prostředek na očištěné kovové povrchy. Takto ošetřené díly ztratí náchylnost ke korozi a mohou se omezenou dobu skladovat.

- ❖ **Použití:**
 - ruční čištění
 - namáčecí vany
 - ultrazvukové pračky
 - postřik vysokotlaký
 - postřik nízkotlaký

- ❖ **Způsob ředění:** 2 – 5 % obj.

Po pasivaci se díly suší při pokojové teplotě. Jestliže se suší bez přívodu teplého vzduchu, měly by se volit pokud možno vysoké provozní teploty pasivační lázně, aby se zajistilo dokonalé usušení.

- ❖ **Teplota:** 50 °C - 60 °C

- ❖ **Balení:** 10 kg kanystr

Výrobek se skladuje při teplotách +5°C do +25°C.